

Prime Aktomslag

Prime Aktomslag är ett träfritt, ofärgat, obestrucket papper utan optiska vitmedel. Det har hög vikstyrka och uppfyller Riksarkivets krav på arkivbeständighet enligt RA-FS 2012:8. Lämpligt för dokument som ska förvaras och bevaras under lång tid och som bör skyddas mot damm, ljus, fukt, slitage, luftföroreningar och annat som kan skada dem. Ett stabilt arkivpapper som skyddar innehållet så att värdefulla dokument fritt kan transporteras och hanteras utan att skadas. Är åldersbeständigt enligt ISO 9706 och ISO 16245



Produktfördelar

- Prime aktomslag finns i 120 g i tre format: 46 × 30 cm, 43 × 30,5 cm samt i en falsad version på 23 × 30 cm, med eller utan snedskurna hörn. Dokumentomslagen är slitstarka och har hög vikstyrka. Formaten är tillverkade med övermått för att kunna täcka innehållet i viktiga och värdefulla dokument och därmed skydda dem mot smuts och damm. Den falsade versionen med snedskurna hörn är utformad så att man kan se dokumenten som akten innehåller. Aktomslagen är åldersbeständiga enligt ISO 9706 och FSC®-certifierade.
- Uppfyller kraven i RS-FS 2012:08.
- Prime aktomslag utgör det primära skyddet.

Garantier

- Prime aktomslag kan förses med svart eller färgat tryck, exempelvis myndighetens logotyp eller linjering för tjänsteanteckningar. För att handlingarna ska skyddas måste aktomslaget ha ett större format än själva akten.
- För att undvika problem med omslagen bör de förvaras och hanteras på rätt sätt. Förvara dem i originalförpackningen och kartongen så länge som möjligt fram till användning.

Miljörekommendationer

- Prime aktomslag är tillverkade utan användning av optiska blekmedel och är träfria (ECF).
- De är åldersbeständiga enligt ISO 9706 och ISO 16245 samt FSC®-certifierade.
- Uppfyller kraven i RS-FS 2012:08.
- Fabriken är certifierad enligt ledningssystemet för livsmedelssäkerhet ISO 22000.
- Miljöcertifierad enligt ISO 50001 och kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Användning

- Dokument som ska förvaras och bevaras under lång tid bör skyddas mot damm, ljus, fukt, luftföroreningar och annat som kan skada dem. Prime aktomslag utgör det primära skyddet.

	Norme / Norm	Unité / Unit	Valeur / Value
Grammage <i>Grammage</i>	NF EN ISO 536	g/m ²	120
Epaisseur <i>Thickness</i>	NF EN 20534	µm	140
Porosité Bendtsen <i>Bendtsen porosity</i>	ISO 5636-3	ml/min	300
Lissé Bekk FF/FT <i>Bekk Smoothness FS/WS</i>	NF ISO 5627	sec	20 / 20
Résistance à l'éclatement <i>Burst Strength</i>	ISO 2758	kPa	400
Résistance à la rupture SM/ST <i>Tensile Strength MD/CD</i>	ISO 1924/2	N/15mm	100 / 70
Double Pli (Lhomargy) SM/ST <i>Double fold (Lhomargy) SM/ST</i>	ISO 2758	%	300 / 250
Cobb 60sec <i>Cobb 60sec</i>	ISO 535	g/m ²	22
Opacité <i>Opacity</i>		%	92
Blancheur ISO <i>ISO Brightness</i>	ISO 2470		82

Date de livraison / Date of issue: 16/04/26